

# Rigips® Q1 Zaczyna

**Wzmocniona włóknami masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych**

## Zastosowanie

Rigips® Q1 Zaczyna to wzmocniona włóknami, gipsowa masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem fizelinowej lub papierowej taśmy zbrojącej. Może być również wykorzystana do szpachlowania naroży i miejsc mocowań, do wypełniania rys i ubytków oraz innych prac remontowych. Dodatek włókien wzmacnia masę, zmniejszając ryzyko powstawania pęknięć na łączeniach płyt gipsowo-kartonowych.

## Przygotowanie podłoża

Płyty gipsowo-kartonowe muszą być stabilnie przymocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Płyty gipsowo-kartonowe z oryginalną krawędzią nie wymagają gruntowania. Krawędź nieoryginalna musi zostać szlifowana pod kątem ok. 45°, na głębokość ok. 2/3 grubości płyty, następnie odpylona i zagruntowana właściwym gruntem Rigips®.

Stosując masę Rigips® Q1 Zaczyna na podłożach mineralnych takich jak tynki, bloczki gipsowe, należy obowiązkowo zastosować właściwy dla danego typu podłoża grunt Rigips®. Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność, tj. oleje, tłuszcze, farby.

## Przygotowanie produktu

Wsypać Rigips® Q1 Zaczyna do czystej wody w odpowiedniej proporcji (25 kg produktu na 14 litrów wody), pozostawić do nasiąknięcia materiału wodą ok. 5 minut, następnie wymieszać ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem dedykowanym do gipsu przez ok. 2 minuty do czasu uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Tak przygotowany produkt zużyć w ciągu 60 minut.

## Sposób użycia

Temperatura powietrza, materiału i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza – poniżej 70%.


Używając narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, ręcznie wypełnić spoiny płyt gipsowo-kartonowych masą Rigips® Q1 Zaczyna. W mokrą masę niezwłocznie wtopić taśmę spoinową szklaną Rigips® lub taśmę spoinową papierową Rigips® tak, aby ściśle przylegała do podłoża, nie tworząc zgrubień. Taśmę pokryć cienką warstwą masy i pozostawić do wyschnięcia. Po związaniu masy nanieść szerszą drugą warstwę Rigips® Q1 Zaczyna. Widoczne części elementów mocujących (wkretów) i wykończeniowych pokryć masą Rigips® Q1 Zaczyna. Po związaniu materiału ewentualne nierówności można usunąć przy pomocy papieru ściernego.

Warstwę wykończeniową dla tak przygotowanej powierzchni można wykonać z zastosowaniem masy Rigips® Q2-Q3 Kończy lub Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy.

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips®.

Rigips® Q1 Zaczyna – wzmocniona włóknami masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych | wrzesień 2020



**Wytrzymałość na pęknięcia – dodatek włókien**



**Wysoka wydajność**



**Mieszanie ręczne lub mechaniczne**

## Proporcja mieszania

Ok. 1,8 kg/1 l wody

## Czas pracy

60 minut

## Zużycie

Ok. 0,12 kg masy na 1 m.b. spoiny Rigips® PRO w standardzie Q1

## Temperatura stosowania

Od +5°C do +25°C

## Zgodność z normą

EN 13963

## Opakowanie

Worek 25 kg

## Składowanie

Do 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.



**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

**Biuro Rigips w Warszawie**  
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9  
tel. +48 22 457 14 57 lub 58  
Dział techniczny Rigips: 801 328 788  
BDO 00006702  
www.rigips.pl