



Produkt uniwersalny
do bloczków zwykłych
i wodoodpornych



Wysoka
przyczepność



Optymalny czas wiązania
(czas pracy: 60 minut)

Do bloczków gipsowych zwykłych i wodoodpornych

Zastosowanie

Klej gipsowy Rigiroc™ jest materiałem przeznaczonym do łączenia bloczków gipsowych zwykłych i wodoodpornych oraz szpachlowania powierzchni ścian i uzupełniania ubytków.

Właściwości

Klej gipsowy Rigiroc™ produkowany jest na bazie naturalnego gipsu. Posiada bardzo wysokie parametry techniczne, pozwalające uzyskać trwałą i niezawodny montaż bloczków gipsowych zapewniając jednocześnie wysoki komfort pracy.

Przygotowanie podłoża

Temperatura otoczenia, materiałów i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche, pozbawione substancji obniżających przyczepność oraz odpowiednio wysezonowane (świeży i wilgotny beton oraz tynk nie nadają się na podłoże pod klej). Podłoże nie powinno być narażone na zawilgocenie i zamarznięcie. Krawędź cięta bloczka gipsowego należy oczyścić z pyłu. Wszelkie elementy stalowe typu: ościeżnice, przewody instalacyjne itp. należy zabezpieczyć antykorozyjnie przed bezpośrednim kontaktem z zaczynem gipsowym. Podłoża chłonne muszą zostać zagruntowane preparatem Rigips Rikombi Grund. Na powierzchni betonowe należy zastosować preparat Rigips Rikombi Kontakt.

Sposób użycia

Klej gipsowy Rigiroc™ wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody w ilości 1 kg kleju na od 0,62 do 0,68 litra wody (w zależności od preferowanej konsystencji). Pozostawić do namoczenia na ok. 5 minut. Następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej grudek. Rozrobiony klej należy zużyć w ciągu 60 minut od wymieszania.

Przed wymieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik i narzędzia należy oczyścić z resztek kleju, w przeciwnym razie czas zużycia materiału może ulec skróceniu.

Maksymalna grubość warstwy Kleju gipsowego Rigiroc™ pod taśmą bitumiczną może wynosić 2,5 cm. Klej gipsowy Rigiroc™ rozprowadzać równomiernie na krawędziach bloczka (we wpustach).

Klej gipsowy Rigiroc™

Następnie zdecydowanym ruchem dostawić kolejny element tak, aby nadmiar kleju wypłynął ze spoiny. Ewentualne ubytki i miejsce połączenia wypełnić Klejem gipsowym Rigiroc™. Klej należy zużyć w ciągu 60 minut od wymieszania z wodą. W tym czasie należy przeprowadzić montaż i pozycjonowanie klejonych bloczków. Niezużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórznego zarobienia z wodą i należy go wyrzucić. Użycie zbyt dużej ilości wody do przygotowania zaczynu gipsowego może pogorszyć wszystkie jego cechy, tj. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do podłoża, czas wiązania. Klej gipsowy Rigiroc™ uzyskuje pełną wytrzymałość

i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i po wyschnięciu.

Uwaga

Klej gipsowy Rigiroc™ jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki

ochronne. W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Technicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Dane techniczne

Proporcje mieszania:	ok. 0,62 do 0,68 l wody/1 kg kleju
Reakcja na ogień:	A1
Czas pracy:	ok. 60 minut
Zużycie:	ok. 1,1–2,5 kg na 1 m ² ściany
Opakowanie:	20 kg
Składowanie:	Do 9 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Powiązane produkty



Bloczki gipsowe
Rigiroc™



Masa wykończeniowa
Rigiroc™

Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.

Klej gipsowy Rigiroc™ | wrzesień 2021


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com

BDO 000006702
www.rigips.pl