Klej gipsowy Rigips

Bardzo dobre parametry techniczne

Wysoka przyczepność

Systemowość z płytami Rigips

Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych

Opis produktu

Klej gipsowy Rigips produkowany jest na bazie naturalnego gipsu. Posiada wysoką przyczepność, zapewniając trwałe mocowanie klejonych elementów. Cechuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi oraz optymalnym czasem pracy. Jest łatwy w obróbce, nie spływa z pionowych powierzchni po nałożeniu. Umożliwia precyzyjne ustawienie klejonych elementów, a dzięki ograniczonemu skurczowi zapobiega efektowi „wciągania" płyt podczas wiązania.

Zastosowanie

Klej gipsowy Rigips jest spoiwem gipsowym o wysokiej przyczepności do podłoża, przeznaczonym do ręcznego klejenia płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt zespolonych bezpośrednio do stabilnych, pionowych podłoży wewnątrz pomieszczeń. Może być zastosowany również do wypełniania ubytków podłoża w warstwie do 20 mm jak i mocowania sztukaterii gipsowej.

Właściwości

- na bazie naturalnego gipsu
- łatwe mieszanie
- optymalny czas pracy, ok. 60 minut
- wysoka przyczepność do podłoża
- bardzo dobre parametry techniczne
- niski skurcz

Przygotowanie podłoża

Temperatura otoczenia, materiałów i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche (wilgotność podłoża określona metodą CM mniejsza niż 3%) i pozbawione substancji obniżających przyczepność. Należy usunąć z podłoża wszystkie niezwiązane warstwy, nietrwałe powłoki malarskie, kurz, a także pozostałości środków antyadhezyjnych. Podłoża chłonne muszą zostać zagruntowane preparatem Rikombi-Grund. Na powierzchnie betonowe należy zastosować preparat Rikombi-Kontakt.

Sposób użycia

Klej gipsowy Rigips wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody w ilości 1 kg kleju na od 0,5 do 0,55 l wody (w zależności od preferowanej konsystencji) i pozostawić do namoczenia na ok. 5 minut. Następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej konsystencji pozbawionej grudek. Rozrobiony klej należy zużyć w ciągu 60 minut od wymieszania. Przed wymieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik i narzędzia należy oczyścić z resztek kleju, w przeciwnym razie czas zużycia materiału może ulec skróceniu.

Płyty należy przyciąć na wymiar o 15 mm mniejszy niż wysokość pomieszczenia. Maksymalna wysokość okładziny nie powinna być większa niż dostępna długość płyty. Nie należy stosować płyt o grubości mniejszej niż 12,5 mm, zawilgoconych, czy odkształconych, np. przez składowanie w pozycji pionowej.

Klej gipsowy Rigips

Rozrobiony Klej gipsowy Rigips nanosić na tylną stronę płyty gipsowo-kartonowej w plackach o objętości ok. 0,3 l w trzech rzędach i rozstawach 30–35 cm, dodatkowo na krawędziach bocznych płyty należy stosować potrójne placki.

Grubość placka gipsowego nie może przekraczać 20 mm. Przy nierównej ścianie objętość placków należy odpowiednio zwiększyć. W narożach pomieszczenia, w pobliżu otworów okiennych, umywalek, itp., klej/spoiwo nanosi się ciągłym pasem.

Płytę gipsowo-kartonową z zaaplikowanym klejem należy przykleić do ściany w ciągu ok. 10 minut od jego nałożenia, po czym lekko uderzając przez łatę gumowym młotkiem wyrównać ją w kierunku pionowym i poziomym, tak aby uzyskać równą płaszczyznę.

Dane techniczne

Proporcje mieszania:	1 kg kleju na ok. 0,50–0,55 l wody.
Czas pracy:	ok. 60 minut
Zużycie:	ok. 4–6 kg/m^2 (w zależności od grubości warstwy kleju)
Reakcja na ogień:	A1
Składowanie:	Do 9 miesięcy w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Powiązane produkty

płyty Rigips PRO

masa szpachlowa Rigips® Q1 Zaczyna

taśma szklana

masa szpachlowa Rigips® Q2-Q3 Kończy

masa szpachlowa Rigips® GOTOWA Q2-Q3 Kończy

Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.

Klej gipsowy Rigips | maj 2021

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com

BDO 000006702
www.rigips.pl