

Deska Dachowa

Płyty z wełny mineralnej szklanej



KLASYFIKACJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Atest higieniczny GUM: 32/322/32/2021
Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu:
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-
TR7,5-PL(5)400-WS-MU1-AFr5

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna dachów płaskich. W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę górną. Stosowana w termorenowacji dachów płaskich. Górna warstwa zestawu „Złoty Dach”.

Izolacja termiczna i akustyczna w systemie podłóg pływających z suchego jastrychu - Duraline Podłoga.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,033	EN 12667
Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10)	kPa	≥ 30	EN 826
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - TR	kPa	$\geq 7,5$	EN 1607
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm PL(5)	N	≥ 400	EN 12430
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 13162
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr	kPa s/m ²	≥ 5	EN 29053
Klasa reakcji na ogień	-	A2-s1,d0	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T5	EN 823
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	kN/m ³	1,25	PN-EN 1991-1-1 PN-EN 1990
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności - DS(70,90)	%	≤ 1	EN 1604
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS	kg/m ²	≤ 1	EN 1609

Deska Dachowa płyty z wełny mineralnej szklanej – wymiary i pakowanie					
Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	Opak./pal.
20	1200x2400	20,16	161,28	0,60	8

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400.
2. Możliwe inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

Produkty ISOVER wykorzystywane jako izolacja budynków pomagają zdobyć punkty w wielokryterialnych systemach oceny zielonych budynków LEED i BREEAM.

Data wydania Karty Technicznej: marzec 2023

ISOVER
SAINT-GOBAIN