

Rigips® Q2-Q3 Kończy

**Wzmocniona polimerami
wykończeniowa masa
szpachlowa**

Kluczowe zalety



Lepsza przyczepność
dzięki polimerom



Łatwe szlifowanie



Mieszanie ręczne
lub mechaniczne

Rigips® Q2-Q3 Kończy to wzmocniona polimerami, gipsowa, wykończeniowa masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania finalnej warstwy wykończeniowej na powierzchni płyt gipsowo-kartonowych w standardzie Q2 i Q3, po uprzednim zastosowaniu Rigips® Q1 Zaczyna. Masa może być również stosowana do całościowego szpachlowania podłoży mineralnych, takich jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. Dodatek polimerów wzmacnia masę, poprawiając wiązanie nawet w bardzo cienkiej warstwie, zapobiegając jej rozwarstwianiu.



Rigips® Q2-Q3 Kończy

Wzmocniona polimerami
wykończeniowa masa
szpachlowa



Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby. Na podłoża o wysokiej chłonności należy zastosować właściwy dla danego typu podłoża grunt Rigips®.

Przygotowanie produktu

Wsypać Rigips® Q1 Zaczyna do czystej wody w odpowiedniej proporcji (25 kg produktu na 14 litrów wody), pozostawić do nasiąknięcia materiału wodą ok. 3-5 minut, następnie wymieszać ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem dedykowanym do gipsu przez ok. 2 minuty do czasu uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Tak przygotowany produkt zużyć w ciągu 60 minut.

Sposób użycia

Temperatura powietrza, materiału i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza – poniżej 70%.

Używając narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, równomiernie rozprowadzić materiał na powierzchni płyty gipsowo-kartonowej zgodnie z zaleceniami dla oczekiwanego standardu wykończenia (Q2 lub Q3). Maksymalna grubość warstwy nie powinna przekraczać 2 mm. Pozostawić do związania – czas zależny jest od grubości nałożonej warstwy i panujących warunków (temperatura i wilgotność). Po związaniu powierzchnia nadaje się do szlifowania ręcznego – papierem ściernym lub mechanicznego – szlifierką do gładzi. Przed malowaniem konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem Rigips®.

Informacje techniczne

Składowanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Proporcja mieszania: Ok. 1,8 kg/1 l wody

Czas pracy: 60 minut

Zużycie: Ok. 0,9 kg/m² na każdy 1 mm grubości

Temperatura stosowania: Od +5°C do +25°C

Zgodność z normą: EN 13963

Opakowanie: Worek 25 kg

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Rigips® Q2-Q3 Kończy – Wzmocniona polimerami wykończeniowa masa szpachlowa | wrzesień 2025



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl