

ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV

Inteligentna membrana
paroizolacyjna

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka	Dane charakterystyczne	Norma
Materiał	-	Folia na bazie poliamidu z włókniną polipropylenową	-
Reakcja na ogień	-	E	EN 13501-1
Przenikanie pary wodnej (s_d) zależne od poziomu wilgotności względnej powietrza	m	$0.3 \leq s_d \leq 4$	EN ISO 12572
Wytrzymałość na rozdzielanie	N	≥ 50	EN 12310-1
Wytrzymałość na rozciąganie	N/50 mm	Wzdłuż: ≥ 130 , w poprzek: ≥ 115	EN 12311-2
Gramatura	g/m ²	80	EN 1849-2
Wytrzymałość temperaturowa	°C	-40 do +80	-
Odporność na UV	-	3 miesiące przy bezpośredniej ekspozycji	-
Bariera zapachowa	-	Chroni przed penetracją gazów, wydzielin do pomieszczeń mieszkalnych pochodzących ze starych konserwantów drewna	-

ISOVER Vario® KM DUPLEX UV

INTELGENTNA MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

Numer produktu	Kategoria dostaw	Wymiary [mm]	m2/rolka	Rolek/pal.
101805015	A	40 000 /1500	60	42

Instrukcja użytkowania

Inteligentna membrana paroizolacyjna powinna być tak zainstalowana aby gwarantować niezmiennosć parametrów na długie lata. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na staranność i szczelność wszystkich połączeń.

Folię Vario® KM Duplex UV przymocowuje się do odkurzonych i odtłuszczonych profili CD za pomocą mocnej taśmy dwustronnej. Krawędzie folii skleja się z zachowaniem zaznaczonego zakładu, min. 10cm. Używając uszczelnacza można szczelnie połączyć folię z konstrukcją budynku. Należy brać pod uwagę możliwe deformacje mechaniczne zwłaszcza dotyczące konstrukcji mogące pojawić się podczas montażu i użytkowania takie jak: przesunięcia, ugięcie pod obciążeniem itd. Stąd potrzeba stosowania zakładu w narożach.

Po zakończeniu montażu zaleca się stosowanie Blower Door Testu aby sprawdzić szczelność koperty obiektu.