

# Profit-Mata

**Mata z wełny mineralnej szklanej o podwyższonych właściwościach izolacyjnych**

**Klasyfikacja:**

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Atest higieniczny GUM

**Deklaracja właściwości użytkowych:**

[www.isover.pl/DoP](http://www.isover.pl/DoP)

**$\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$**



## ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.

## INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:

- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

**Profit-Mata** powinna być stosowana wszędzie gdzie najważniejsze są parametry izolacyjne przegrody. Niski współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$  pozwala uzyskiwać opór cieplny przegrody na poziomie wymaganym dla domów o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.

## CHARAKTERYSTYKA

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o wysokich właściwościach izolacyjnych. **Profit-Mata** to produkt samonośny - nie wymaga sznurkowania, dzięki czemu jest łatwa w montażu i ekonomiczna.

## SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych na utwardzonej powierzchni. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

## ZALECANY MONTAŻ

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi).



**Zobacz instrukcję stosowania**

Data wydania karty technicznej: XII 2025

### PARAMETRY TECHNICZNE

| Parametr                                                 | Jednostka | Wartość | Norma      |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ | W/mK      | 0,035   | EN 12667   |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU            | -         | 1       | EN 13162   |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR     | kPa s/m²  | ≥5      | EN 29053   |
| Klasa reakcji na ogień                                   | -         | A1      | EN 13501-1 |
| Klasa tolerancji grubości                                | -         | T3      | EN 823     |

### WYMIARY I PAKOWANIE

| Grubość [mm] | Ilość rolek na palecie | Wymiary [mm] | m²/opak. | m²/pal. | RD [m²K/W] | Wysokość produkt + paleta [mm] |
|--------------|------------------------|--------------|----------|---------|------------|--------------------------------|
| 50           | 24                     | 12000/1200   | 14,40    | 345,60  | 1,40       | 2550                           |
| 100          | 24                     | 6000/1200    | 7,20     | 172,80  | 2,85       | 2550                           |
| 150          | 24                     | 4000/1200    | 4,80     | 115,20  | 4,25       | 2550                           |
| 180          | 24                     | 3300/1200    | 3,96     | 95,04   | 5,10       | 2550                           |
| 200          | 24                     | 3000/1200    | 3,60     | 86,40   | 5,70       | 2550                           |
| 230          | 24                     | 2600/1200    | 3,12     | 74,88   | 6,55       | 2550                           |
| 250          | 24                     | 2500/1200    | 3,00     | 72,00   | 7,10       | 2550                           |

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych.  
Wymiary palety 1200x1230mm.

### PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16  
[isover.pl](http://isover.pl)

**Biurowo Doradztwa Technicznego:**  
800 163 121