



PRZEKŁADKA Z KORKA NATURALNEGO

RIGIROC™

80/100 mm

Parametry techniczne

	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 80mm	Przekładka z korka naturalnego RIGIROC™ 100mm
Nr artykułu	11515063	11515064
Długość × szerokość [mm]	1000 × 80	1000 × 100
Grubość [mm]	5	5
Gęstość objętościowa [kg/m ³]	230	230
Napężenia przy 10% deformacji [kPa]	254,9	254,9
Zawartość wilgoci [%]	6,7	6,7
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	1024	1024
Klasa reakcji na ogień	Cfl-s1	Cfl-s1

Produkt pakowany po 50szt pasków / opakowanie

Zastosowanie

Stosuje się ją na połączenia przegród z istniejącymi ścianami lub stropem. Zadaniem przekładki jest oddylatowanie dwóch konstrukcji w celu uniknięcia pęknięć, będących efektem powstających naprężeń pomiędzy przegrodą, a ścianą lub stropem.

Przekładkę z naturalnego korka prasowanego mocuje się za pomocą kleju gipsowego. Przekładki dostępne są w rozmiarach odpowiadających grubościom bloczków gipsowych tj.: 80 mm i 100 mm.

Przykłady zastosowania



Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Przekładka RigiROC™ | wrzesień 2025



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl