

Masa do spoinowania Rigitone® MIX

600 ml

Rigitone® Mix to gotowa masa szpachlowa do wypełniania spoin w perforowanych płytach gipsowo-kartonowych Rigitone®. Stanowi część zestawu Rigitone® Ready Mix Set i jest stosowana w technice wypełniania spoin.

Kluczowe zalety



Bez mieszania



Łatwość
szlifowania



Niska waga,
przeznaczony specjalnie
do prac sufitowych



Szybkie
czyszczenie
narzędzi





Masa do spoinowania Rigitone® Mix

600 ml

Przygotowanie podłoża

- Włóż kartusz Rigitone® Mix 600 ml do pistoletu Rigitone® i odetnij uszczelkę. Przykręć dyszę Rigitone® do adaptera, a następnie mocno przykręć adapter do pistoletu Rigitone®.
- Wypełnij spoiny obficie i całkowicie, tak aby wypełniacz zaczął wyciekać z tylnej strony płyty.
- Nieznacznie przepchnij łby śrub, używając szablonu łba śruby Rigitone®.
- Gdy Rigitone® Mix 600 ml zacznie twardnieć, ostrożnie usuń nadmiar za pomocą skrobaka Rigitone®, a następnie przesun skrobak ponownie wzdłuż połączeń w przeciwnym kierunku, aby wygładzić powierzchnię.
- Spoiny i pokryte łby śrub można szlifować po upływie co najmniej 24 godzin.
- Po całkowitym wyschnięciu preparatu Rigitone® Mix 600 ml można kontynuować dalsze prace wykończeniowe.

Właściwości podłoża

- Powierzchnie płyt powinny być odpowiednio suche, czyste i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.
- Na wszystkie przycięte krawędzie należy nałożyć podkład Rikombi Sperre Neutral (krawędzie fabryczne są już zagruntowane).

Ważne

- Materiału, który już wysechł, nie należy używać ani rozcieńczać wodą.
- Kolejne prace wykończeniowe można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu Rigitone® Mix.

Dane techniczne

Oznaczenie	Rigitone® Mix 600 ml	
Materiał	Środek wykończeniowy	Typ 4A zgodnie z normą EN 13963: 2014
Wlk. opakowania	Kartusz	600 ml
Przetwarzanie	Zużycie materiału	80 ml/m ²
	Wydajność	600 ml = ok. 7–8 m ²
	Czas przetwarzania	ok. 60 minut
	Temp. przetwarzania	od 5 do 35°C
Przechowywanie	Czas schnięcia	12-24 godziny
	Przechowywać w suchym miejscu, chroniącym przed mrozem. Rigitone® Mix zachowuje swoje doskonałe właściwości przez co najmniej 6 miesięcy. Otwarte worki należy dobrze zamknąć i szybko zużyć.	

Wartości podane w niniejszej karcie technicznej opisują wyłącznie właściwości użytkowe produktów.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Narzędzia i sprzęt należy wyczyścić wodą natychmiast po użyciu Rigitone® Mix.



Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Rigitone® Mix | wrzesień 2025