

Rimano 6-30

podkładowy tynk gipsowy



Zastosowanie:

RIMANO 6-30 to podkładowy tynk gipsowy do zastosowania w pomieszczeniach wewnętrznych, szczególnie zalecany do prac remontowych.

Do ręcznego wykonywania tynków na podłożach betonowych, murowanych, betonowych prefabrykowanych, ścianach i sufitach; do pomieszczeń suchych, łazienek i kuchni; Doskonały do prac remontowych, do uzupełnień ubytków.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby. W podłożach wykonanych z betonu muszą być zakończone procesy wiązania tj. można rozpocząć prace najwcześniej 28 dni po wylaniu betonu. Wystające pręty i druty stali zbrojeniowej oraz inne elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed kontaktem z tynkiem (możliwość wystąpienia reakcji chemicznej - korozji, przy kontakcie z gipsem). Stare tynki oraz inne materiały o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć. Podłoża o wysokiej nasiąkliwości zaleca się zagruntować środkiem gruntującym Rikombi Grund, który wyrównuje chłonność podłoża. Podłoża gładkie, o niskiej nasiąkliwości, należy zagruntować środkiem gruntującym Rikombi Kontakt, który zwiększa przyczepność i chropowatość powierzchni. Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

Wskazówki:

- stosować w temp. min +5 st. C i maks. +30 st. C
- do mieszkania należy używać wyłącznie czystych naczyń i czystej wody
- podłoże nie powinno być narażone na zawilgocenie i przemarznięcie
- w przypadku gruntowania podłoża należy tę czynność wykonać min. 24 godz. przed nakładaniem tynku
- świeży i wilgotny beton nie nadają się jako podłoże
- Otwarte opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć w ciągu

3 miesięcy

- przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach max. 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

- do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może spowodować pojawienie się uszkodzeń. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody!

Przygotowanie: W przypadku podłoży chłonnych i o zróżnicowanej chłonności, używać środka gruntującego Rigips Rikombi-Grund. Zaleca się stosować Rigips Rikombi Grund również na podłoża murowane. Na podłożach niskochłonnych gruntowanie nie jest konieczne. Na podłożach o zbyt niskiej przyczepności (np. powierzchnie betonowe) stosować środek gruntujący Rigips Rikombi Kontakt. Nie stosować na betonie świeżym lub wilgotnym.

Warunki panujące w miejscu zastosowania:

Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C. Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby.

Sposób użycia:

Dodaj RIMANO 6-30 do czystej wody w proporcjach ok. 1,5 kg proszku do 1 litra wody. Następnie wymieszaj zaprawę ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy. Podczas mieszania można dodać niewielką ilość proszku do uzyskania pożądanej konsystencji. Do naprawy ubytków zaleca się uzyskanie zaprawy o większej gęstości, zaś do tynkowania - o gęstości mniejszej. Nałożyć w jednym cyklu i jednej warstwie. Wygładzić pionowo i poziomo za pomocą narzędzi tynkarskich. Przesychającą powierzchnię tynku zwilżyć lekko wodą, a następnie wygładzić szpachlą, piórem lub pacą stalową.

Wymagania: Do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może spowodować pojawienie się uszkodzeń. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody!

Parametry techniczne:

- zgodny z normą: EN 13279-1:2008
- reakcja na ogień: A1 (nie rozprzestrzenia ognia)
- typ: EN 13279-1:B6/20/2
- czas wiązania: 60 minut
- okres ważności: 12 miesięcy
- grubość warstwy: 6-30 mm

Bezpieczeństwo:

Rimano 6-30 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.

Należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki Mieszaniny i informacją na opakowaniu.

Odpady utylizować zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
Ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział Techniczny Rigips 0 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

grudzień 2016

produkt: Tynk gipsowy Rimano 6-30

