

RIGIPS® AIRLESS proF

wiadro 27 kg/ok. 16 l

Właściwości/zalety:

- Możliwość aplikacji do **3 mm** i jest zalecany do Q2-Q3-Q4. Produkt ten jest **wysoce rafinowany, a zatem łatwy w aplikacji pacą, wałkiem, agregatem**, nie łuszczy się, ma długi czas na wygładzenie, umożliwia zerowanie w czasie wygładzania, nie rozmazuje się, nie spływa, łatwy do szlifowania, wysoce stabilny. Zawsze oferowany w idealnej konsystencji.
- Masa szpachlowa jest w **kolorze beżowym**, co pomaga wykonywać kolejne etapy przygotowania podłoża : zaprawki, szlifowanie i malowanie na biało.
- „Efekt plopp” masę **przed wymieszaniem** możesz wyrzucić w całości z wiadra do większego naczynia; idealna konsystencja - masa mniej przywiera do ścianki wiadra i narzędzi, dzięki czemu nie tworzysz odpadu i nie tracisz czasu na czyszczenie resztek.

Gotowa do użycia masa szpachlowa do stosowania we wnętrzu pomieszczeń na ściany i sufity.

Do wstępnego szpachlowania i końcowego wygładzania powierzchni suchych, czystych i stabilnych (np.: płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła, gips, szorstkie powierzchnie tynkowe - gipsowe i cementowo-wapienne oraz inne podłoża). Proces schnięcia zachodzi w warunkach otoczenia. Optymalna jako podłoże do wszystkich dalszych powłok wykończeniowych.



Q2 Q3 Q4



CZyste
WIADRO



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



GRUBOŚĆ
APLIKACJI
3 MM



KOLOR
BEŻOWY

Nazwa	Nr art.:	EAN
Rigips® Airless proF (wiadro 27 kg/ok.16l)	11517829	5905637178298



RIGIPS® AIRLESS proF

wiadro 27 kg/ok. 16 l

Przygotowanie:

Duże nierówności i ubytki w podłożu należy wypełnić masą szpachlową konstrukcyjną Rigips® VARIO.

Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4 %), zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność, tj. oleje, tłuszcze, farby. Na podłoża o wysokiej chłonności należy zastosować właściwy dla danego typu podłoża grunt Rigips®.

Warunki w miejscu aplikacji:

Temperatura powietrza, materiału i podłoża musi być wyższa niż 8 °C i wilgotność względna w pomieszczeniu <70 %.

Podczas wysychania gładzi, należy zapewnić optymalne warunki schnięcia masy - unikać dużej wilgotności pomieszczenia oraz nadmiernych przeciągów.

Zastosowanie:

Masę należy wymieszać przed użyciem w celu ujednolicenia i upłynnienia produktu. W razie potrzeby można dodać czystej wody. Zaleca się, aby nie dodawać więcej wody niż 1% do objętości masy szpachlowej.

Uwaga:

Nadmierne rozcieńczenie zwiększa skurcz i opóźnia schnięcie. Dodawaj wodę stopniowo, aby uniknąć nadmiernego rozcieńczenia.

Szlifowanie - zaleca się stosowanie papieru ściernego o granulacji **150-180 (szlifowanie maszynowe) i 180-220 (szlifowanie ręczne)**.

Airless - sugerowane dysze dla agregatów natryskowych: Graco Mark V, VII oraz X - „531-535”, Graco T-Max 605 - „651”. Grubość warstwy wynosi do około **3 mm**. Czas schnięcia 12 h - 24 h zależny od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Nie mieszać z innymi materiałami. Czyścić czystą wodą.

Jakość wykończenia:

Q2, Q3, Q4

Klasyfikacja wg normy:

EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006

EN 15824:2017

Kolor	beżowy
Grubość aplikacji / warstwę	3 mm
Zużycie	ok. 1,7 kg/m ² /mm
Klasa reakcji na ogień	A2-s1, d0
Standard szpachlowania (PSG)	Q2-Q3-Q4
Opakowanie	Wiadro 27 kg (ok. 16 l), 24 szt / paletę
Składowanie	Okres przydatności : 12 miesięcy (od daty produkcji na opakowaniu) w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych..

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań. Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips®



SAINT-GOBAIN

Aby uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt:
Dział Techniczny Rigips: +48 801 328 788

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okreźna 16
44-100 Gliwice

Adres do korespondencji:
Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Chmielna 69
00-801 Warszawa

tel. +48 22 567 14 57
www.rigips.pl