

RIGIPS® AIRLESS uniQ

wiadro 27 kg/ok. 16 l

Właściwości/zalety:

- Możliwość aplikacji **do 5 mm** (nierozrabiany) i jest zalecany do Q2-Q3-Q4.
- Ten produkt z serii Airless jest **wysoce rafinowany, a zatem łatwy w aplikacji agregatem hydrodynamicznym (airless), pacą, wałkiem**, nie spływa, nie łuszczy się, ma długi czas na wygładzenie, nie rozmazuje się – możliwość zerowania, łatwy do szlifowania, wysoce stabilny.
- Gotowa do użycia – zawsze w idealnej konsystencji.
- Masa szpachlowa jest w **białym kolorze**, co pozwala zaoszczędzić na kosztach malowania.
- „Efekt plopp” masę **przed wymieszaniem** możesz wyrzucić w całości z wiadra do większego naczynia; idealna konsystencja - masa mniej przywiera do ścianki wiadra i narzędzi, dzięki czemu nie tworzysz odpadu i nie tracisz czasu na czyszczenie resztek.

Gotowa do użycia masa szpachlowa do uniwersalnego stosowania wewnątrz pomieszczeń na ściany i sufity.

Idealna do wykonywania **szpachlowania, wyrównywania, wygładzania** powierzchni.

Do całościowego nakładania na powierzchnie suche, czyste i stabilne (np.: płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła, gips, szorstkie powierzchnie tynkowe – gipsowe i cementowo-wapienne oraz inne podłoża). Schnięcie na powietrzu. Optymalna jako podłoże do wszystkich dalszych powłok wykończeniowych.



Q2 Q3 Q4



CZyste
WIADRO



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



GRUBOŚĆ
APLIKACJI
5 MM



KOLOR
BIAŁY

Nazwa	Nr art.:	EAN
Rigips® Airless uniQ (wiadro 27 kg/ok.16l)	11517826	5905637178267



RIGIPS® AIRLESS uniQ

wiadro 27 kg/ok. 16 l

Przygotowanie:

Duże nierówności i ubytki w podłożu należy wypełnić masą szpachlową konstrukcyjną Rigips® VARIO.

Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność, tj. oleje, tłuszcze, farby. Na podłoża o wysokiej chłonności należy zastosować właściwy dla danego typu podłoża grunt Rigips®.

Warunki w miejscu aplikacji:

Temperatura powietrza, materiału i podłoża musi być wyższa niż 8 °C i wilgotność względna w pomieszczeniu <70 %.

Podczas wysychania gładzi, należy zapewnić optymalne warunki schnięcia masy - unikać dużej wilgotności pomieszczenia oraz nadmiernych przeciągów.

Zastosowanie:

Masę należy wymieszać przed użyciem w celu ujednolicenia i upłynnienia produktu. W razie potrzeby można dodać czystej wody. Zaleca się, aby nie dodawać więcej wody niż 1 % do objętości masy szpachlowej.

Uwaga:

Nadmierne rozcieńczenie zwiększa skurcz i opóźnia schnięcie. Dodawaj wodę stopniowo, aby uniknąć nadmiernego rozcieńczenia.

Szlifowanie - zaleca się stosowanie papieru ściernego o granulacji **180-220 (szlifowanie ręczne)** i **150-180 (szlifowanie maszynowe)**.

Airless - sugerowane dysze dla agregatów natryskowych: Graco Mark V, VII oraz X - „531-535”, Graco T-Max 605 - „651”.

Grubość warstwy wynosi do **około 5 mm**. Czas schnięcia 12 h - 24 h zależny od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Nie mieszać z innymi materiałami. Czyścić czystą wodą.

Jakość wykończenia:

Q2, Q3, Q4

Klasyfikacja wg normy:

EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006

EN 15824:2017

Kolor	biały
Grubość aplikacji / warstwę	5 mm
Zużycie	ok. 1,7 kg/m ² /mm
Klasa reakcji na ogień	A2-s1, d0
Standard szpachlowania (PSG)	Q2-Q3-Q4
pH	Ok. 9
Opakowanie	Wiadro 27 kg (ok.16l), 24szt / paletę
Składowanie	Okres przydatności : 12 miesięcy (od daty produkcji na opakowaniu) w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (+5°C do +30°C).

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań. Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips®



SAINT-GOBAIN

Aby uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt:
Dział Techniczny Rigips: +48 801 328 788

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okreźna 16
44-100 Gliwice

Adres do korespondencji:
Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Chmielna 69
00-801 Warszawa

tel. +48 22 567 14 57
www.rigips.pl