

# Premium Light

## lekka gotowa masa szpachlowa

### Opis produktu

**Premium Light** to najwyższej jakości lekka masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych składników: co-polimerów lateksowych oraz najdrobniejszych mączek dolomitowych. Unikalny skład produktu pozwolił na wytworzenie lekkiej masy szpachlowej, która powoduje, że praca jest bardzo łatwa i szybka, a przy tym uzyskana jakość powierzchni jest bardzo wysoka.

### Zastosowanie

Lekka masa szpachlowa służy do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Premium Light można również stosować do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płytach g-k, bloczkach gipsowych Rigiroc. Maksymalna grubość warstwy do 2 mm. Powierzchnia powinna być zagruntowana gruntem Rigips Multi-Start GT15. Masę należy stosować wewnątrz pomieszczeń. Premium Light jest bardzo dobrym produktem do osadzania narożników Rigips Ultraflex.

Masa Premium Light ma przyjemny kremowy kolor. Produkt przeznaczony jest do nakładania ręcznego.

### Sposób użycia

Przed zastosowaniem produkt należy przemieszać. Jeżeli stosuje się taśmę papierową lub fizelinę, to pierwszą warstwę masy należy nałożyć na szerokość ok. 100 mm na połączeniu krawędzi dwóch płyt. Następnie umieścić taśmę w rozprowadzonej masie szpachlowej tak, aby idealnie do niej przylegała i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nałożyć drugą i trzecią warstwę masy szpachlowej na wyschniętą poprzednią warstwę. Każda kolejna warstwa powinna być szersza od poprzedniej o ok. 50 mm. Szerokość całkowicie zaszpachlowanego połączenia powinna wynosić ok. 350-400mm. Zastosowanie taśmy samoprzylepnej bezpośrednio na krawędziach płyty Rigips Rigmotr eliminuje pierwsze szpachlowanie. Szerokość spoiny na krawędziach ciętych powinna wynosić ok. 600 mm. Masą Premium Light należy szpachlować tylko suche powierzchnie. Szlifowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu.



### Dane techniczne

Temperatura otoczenia oraz powierzchni powinna wynosić min. +5°C, max +30°C.

Premium Light jest lekką masą szpachlową wysychającą. Czas schnięcia zależy od temperatury i warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu (średnio dla +20°C oraz 60% wilgotności względnej wynosi ok. 12 godz.).

### Zużycie

Trzykrotne szpachlowanie – ok. 0,40 kg/m<sup>2</sup>  
Wygładzanie płyt g-k – ok. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

### Produkt zgodny z

EN - 13963  
Produkt posiada atest PZH.

### Ważne informacje

Produkt należy przechowywać w temperaturze od +5°C. Chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

Należy zużyć zgodnie z datą ważności umieszczoną na opakowaniu.

### Bezpieczeństwo

Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne.

W przypadku dostania się produktu do oczu należy przemyć je czystą wodą. Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro Rigips w Warszawie  
ul. Cybernetyki 21  
02-677 Warszawa  
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8  
Fax +48 22 457 14 55  
Biuro Informacji Technicznej Rigips 0 801 328 788  
[www.rigips.pl](http://www.rigips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Biura Informacji Technicznej Rigips.

sierpień 2011  
produkt: Premium Light - lekka gotowa masa szpachlowa  
strona 2/2