

wysokowydajna gładź szpachlowa do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej



Zastosowanie

Rimano Glet XL to tynk gipsowy drobnoziarnisty, do wykonywania ostatecznej warstwy na ścianach i sufitach przed malowaniem, tapetowaniem itp. w wewnętrznych pomieszczeniach budynków.

Rimano Glet XL służy do całopowierzchniowego wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych, betonie komórkowym, bloczkach gipsowych i płytach gipsowo-kartonowych oraz na podłożach betonowych.

Gładź gipsową Rimano Glet XL można nakładać w technologii tradycyjnej lub bezpyłowej (bez szlifowania).

Może być zastosowana zarówno w budownictwie nowym jak i starym, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. RIMANO GLET XL nie nadaje się do stosowania pod okładziny ceramiczne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby. W podłożach wykonanych z betonu muszą być zakończone procesy wiązania tj. można rozpocząć prace najwcześniej 28 dni po wylaniu betonu. Wystające pręty i druty stali zbrojeniowej oraz inne elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed kontaktem z gładzią (możliwość wystąpienia reakcji chemicznej – korozji, przy kontakcie z gipsem). Większe ubytki w podłożach powinny być wcześniej wypełnione tynkiem ręcznym Rigips (np. Rimano MAX Baza lub Rimano 6–30). Stare tynki oraz inne materiały o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć. Podłoża o wysokiej nasiąkliwości zaleca się zagruntować środkiem gruntującym Rikombi Grund, który wyrównuje chłonność podłoża. Podłoża gładkie, o niskiej nasiąkliwości, należy zagruntować środkiem gruntującym Rikombi Kontakt, który zwiększa przyczepność i chropowatość powierzchni. Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

wysokowydajna gładź szpachlowa do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej

Wskazówki

- Stosować w temp. min. +5°C i maks. +30°C.
- Do mieszkania należy używać wyłącznie czystych naczyń i czystej wody.
- Podłoże nie powinno być narażone na zawilgocenie i przemarznięcie.
- W przypadku gruntowania podłoża należy tę czynność wykonać min. 24 godz. przed nakładaniem kleju.
- Świeży i wilgotny beton nie nadaje się na podłoże pod gładź gipsową
- Otwarte opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć w ciągu 3 miesięcy.
- Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach max. 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.
- Do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może spowodować pojawienie się uszkodzeń. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody!

Sposób użycia

Przygotować zaprawę dodając ok. 1,5 kg RIMANO GLET XL do 1 litra czystej wody. Następnie pozostawić na ok. 3 minuty i po tym czasie wymieszać zaprawę ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy. Upewnić się, że podłoże jest czyste, suche i zwarte. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które zmniejszają przyczepność.

RIMANO GLET XL można nakładać w dwóch warstwach: pierwszą warstwę o odpowiedniej grubości, a następnie gdy zwiąże (ale przed wyschnięciem) – można nałożyć drugą, ale wyłącznie tzw. „zerową” warstwę, w celu zamknięcia porów warstwy pierwszej.

Rimano Glet XL dzięki swoim właściwościom umożliwia zastosowanie techniki blichowania (wygładzania na mokro, bez szlifowania). Dzięki temu powierzchnię można wykonać w ciągu jednego dnia (oszczędność czasu!), bez szlifowania (uciążliwego pyłu).

Jeśli istnieje potrzeba nałożenia grubszej drugiej warstwy, wówczas należy poczekać z jej nałożeniem do momentu, aż pierwsza warstwa całkowicie zwiąże i wyschnie. Szlifowanie zaleca się wykonywać w sposób mechaniczny. Podłoże należy odpowiednio przygotować.

Parametry techniczne

- Zgodny z normą: PN-EN 13279-1:2008.
- Reakcja na ogień: A1 (nie rozprzestrzenia ognia).
- Wytrzymałość na ściskanie: $\geq 2,0$ N/mm².
- Czas wiązania: 90 minut.
- Okres ważności: 12 miesięcy.
- Grubość warstwy: 0–10 mm.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

lipiec 2013
produkt: Rimano Glet XL – wysokowydajna gładź szpachlowa
do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej – str. 2/2