

Rigips Premium Light

lekka gotowa
masa szpachlowa

Kluczowe zalety



Wysoka wydajność



Łatwa w nakładaniu



Perfekcyjnie gładka

Premium Light to najwyższej jakości lekka masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych składników: co-polimerów lateksowych oraz najdrobniejszych mączek dolomitowych. Unikalny skład produktu pozwolił na wytworzenie lekkiej masy szpachlowej, która powoduje, że praca jest bardzo łatwa i szybka, a przy tym uzyskana jakość powierzchni jest bardzo wysoka.

Zastosowanie

Lekka masa szpachlowa służy do wstępnego i finiszowego szpachlowania połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Premium Light można też stosować do wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płytach g-k, bloczkach gipsowych Rigiroc. Maksymalna grubość warstwy do 2 mm. Powierzchnia powinna być zagruntowana gruntem Rigips Rikombi Grund. Masę należy stosować wewnątrz pomieszczeń. Premium Light jest bardzo dobrym produktem do osadzania narożników Rigips HABITO NO-COAT.

Masa Premium Light ma przyjemny kremowy kolor. Produkt przeznaczony jest do nakładania ręcznego (paca, wałek do gładzi), jak i mechanicznego (agregatem hydrodynamicznym).





Rigips Premium Light

lekka gotowa
masa szpachlowa

Bezpieczeństwo

Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku dostania się produktu do oczu należy przemyć je czystą wodą. Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem produkt należy przemieścić. Jeżeli stosuje się taśmę papierową lub fizelinę, to pierwszą warstwę masy należy nałożyć na szerokość ok. 100 mm na połączeniu krawędzi dwóch płyt. Następnie umieścić taśmę w rozprowadzonej masie szpachlowej tak, aby idealnie do niej przylegała i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nałożyć drugą i trzecią warstwę masy szpachlowej na wyschniętą poprzednią warstwę. Każda kolejna warstwa powinna być szersza od poprzedniej o ok. 50 mm. Szerokość całkowicie zaszpachlowanego połączenia powinna wynosić ok. 350-400mm. Szerokość spoiny na krawędziach ciętych powinna wynosić ok. 600 mm. Masą Premium Light należy szpachlować tylko suche powierzchnie. Szlifowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu.

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Premium Light – lekka gotowa masa szpachlowa | wrzesień 2025

Dane techniczne

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w temperaturze od +5°C. Chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Zabrudzone narzędzia czyścić wodą. Należy zużyć zgodnie z datą ważności umieszczoną na opakowaniu.

Czas schnięcia: Czas schnięcia zależy od temperatury i warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu (średnio dla +20°C oraz 60% wilgotności względnej wynosi ok. 12 godz.).

Zużycie: Trzykrotne szpachlowanie – ok. 0,40 kg/m²
Wyglądanie płyt g-k – ok. 1,2 kg/m²/1 mm

Temperatura stosowania: Od +5°C do +30°C

Zgodność z normą: EN 13963

Produkt posiada atest PZH.

Opakowanie:

Wiadro 7 kg i 21 kg



Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl