

Rigips SUPER

**Konstrukcyjna masa
do szpachlowania połączeń
płyt gipsowo-kartonowych**

Rigips SUPER jest gipsową masą szpachlową służącą do szpachlowania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi z użyciem taśmy, naroży i miejsc mocowań. Spełnia wymagania normy EN 13963 Typ 3B (Masa szpachlowa dwufunkcyjna, wiążąca).

Kluczowe zalety



Wysoka wydajność



Dwufunkcyjna –
do spoinowania
wstępnego i finiszowego



Perfekcyjnie gładka



Rigips SUPER

Konstrukcyjna masa
do szpachlowania
połączeń płyt
gipsowo-kartonowych

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne i stabilne. Przed przystąpieniem do pracy należy usunąć z podłoża wszystkie niezwiązane warstwy, nietrwałe powłoki malarskie, kurz, a także pozostałości środków antyadhezyjnych. Wszelkie elementy stalowe typu: ościeżnice, przewody instalacyjne, itp. należy zabezpieczyć antykorozyjnie przed bezpośrednim kontaktem z zaczynem gipsowym. Przed nałożeniem kleju na podłoża chłonne należy zastosować środek wyrównujący chłonność Rikombi Grund. Natomiast na podłoża betonowe należy użyć środka zwiększającego przyczepność Rikombi Kontakt.

Sposób użycia

Wsypuj (przesiewając) masę Rigips Super do wody, aż do momentu pojawienia się charakterystycznych wysp (ok. 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody). Pozostaw na ok. 3 minuty. Następnie wymieszaj zaprawę ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po zakończeniu mieszania nie należy do zaprawy niczego dodawać. Poziom Szpachlowania Gipsowego 1 (Q1): spoiny wypełnić wstępnie masą Rigips Super. W mokrą masę wtopić taśmę z włókna szklanego lub papierową i pozostawić do związania. Po związaniu warstwy wstępnej nanieść szerzej drugą warstwę. W przypadku stosowania taśmy samoprzylepnej na krawędziach Rigips PRO, szpachlowanie to można wykonać w jednym cyklu, nanosząc grubszą warstwę masy Rigips Super na przyklejoną do płyt taśmę. PSG 2 (Q2): usunąć nadmiary materiał.

Po związaniu poprzedniej warstwy, nałożyć kolejną warstwę masy, aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty. Po wyschnięciu, w razie konieczności, przeszlifować. PSG 3 (Q3): pokryć całą powierzchnię płyt cienką warstwą masy, a następnie ścinając zamknąć pory powierzchni szpachlowanej płyt i uzyskać idealną gładkość. Do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może spowodować pojawienie się uszkodzeń. Używać czystych narzędzi, wiadra i wody! W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne

Składowanie:

12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Warunki panujące w miejscu zastosowania:

Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna wynosić powyżej +5°C. Podłoże musi być czyste, suche, zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby.

Zgodność z normą: EN 14496

Reakcja na ogień: A1
(nie rozprzestrzenia ognia)

Opakowanie:
Worek 25 kg

Producent: Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustädter Straße 63
A-2734 Puchberg

Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Masa szpachlowa Rigips SUPER® | wrzesień 2025



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69
Varso Tower, 28 piętro

Doradztwo techniczne
w zakresie produktów i rozwiązań
800 163 121
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
BDO 000006702

www.rigips.pl